

Roth Clima Comfort FLOW

Beskrivelse

Roth Clima Comfort FLOW er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevne avrettningsmasse spesielt beregnet til utlegning sammen med Roth Clima Comfort systemplate eller Roth Compact® system.

Teknisk beskrivelse

Vann tilførsel:	4,5 - 5,0 l/pr. 25 kg
Blandingstid:	2 - 4 Minutter
Materialeforbruk:	1,7 kg pr. m ² . Roth Clima Comfort FLOW pr. mm
Største kornstørrelse:	Max 1 mm
Utlegnings tykkelse:	10 - 50 mm
Trykkfasthet etter 28 døgn:	> 30 MPa
Trykkfasthet etter 28 døgn:	> 6 MPa
Tørketid (ved +20°C, 50% RF):	1 døgn pr. cm lagtykkelse
Brukstemperaturen:	+10 og +25°C.

Utflytningen skal være 155 - 165 mm (SS 923519).

Klassifisering i henhold til EN 13813:

Trykk:	C30
Trekkfasthet:	F6
Krymping etter 28 døgn:	< 0,04%
Vedheft til primet betong:	> 1,5 MPa
Åpen arbeidstid:	ca. 30 min
Gangbar:	2 - 5 timer
Belegging av fliser:	1 døgn
Belegging av tregulv:	3 døgn

Oppbevaring

Oppbevares tørt. Bør brukes før 12 måneder etter produksjons dato.

NRF-nr. 837 03 06

ADVARSEL

1 - 5% sement.

Forårsaker hud irritasjon.

Forårsaker alvorlig øye irritasjon.

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Pust ikke inn pulver.

Bruk hansker/arbeidsklær/vernebriller/ansiktsbeskyttelse.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling.

Ved vedvarende øye- irritasjon kontakt lege.

Ved hudkontakt: Vask godt med såpe og vann.

Produktet er klassifisert som farlig avfall, søl og forurensning bør unngås.

Innehold/emballasje håndteres via en godkjent avfallsordning i overensstemmelse med lokale myndigheters eventuelle krav.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

