

Roth Compact® FLEX FIX

Beskrivelse

Roth Compact® FLEX FIX er ett sementbasert, fleksibelt lim som sikrer full limdekning og en høy vedheftningsevne på trykkfast EPS og aluminium i forbindelse med utlegning av fliser på Roth Compact® systemet eller Roth Clima Comfort system.

Teknisk beskrivelse

Vann tilførsel:	6,0 - 6,6 liter/25 kg
Blandingstid:	2 - 4 minutter
Materialforbruk:	4 - 8 kg pr. m ²
Største kornstørrelse:	Max 0,5 mm
Utlegnings tykkelse:	6 x 13 mm - Buet tannsparkel 10 x 10 mm - Buet tannsparkel

Trykkfasthet etter 28 døgn:	> 18 MPa
Tørketid (ved +20°C, 50% RF):	6 - 8 timer
Brukstemperatur:	+10 - +25°C.
Vedheft til primet betong:	> 1,5 MPa
Vedheft til aluminium:	> 0,5 MPa

Åpen arbeidstid:	60 - 90 min
Justeringstid på fliser:	30 - 40 min
Herde- prosessen starter:	10 - 15 min

NS-EN 12004:2007: C2/S1

Utflytingen skal være 155 - 165 mm (SS 923519).

Oppbevaring

Oppbevares tørt. Bør brukes innenfor 24 måneder etter produksjons dato.
NRF-nr. 837 01 58

ADVARSEL

30 - 60% sement
Forårsaker hud- irritasjon.
Forårsaker alvorlig øye skade.
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Pust ikke inn pulver.
Bruk hansker /arbeidsklær/ vernebriller/ansiktsbeskyttelse.
Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett.
Fortsett skylling. Søk legehjelp.
Ved hudkontakt: Vask godt med såpe og vann.



Produktet er klassifisert som farlig avfall, men herder etter tilsetning av vann etter et par timer og klassifiseres som ikke farlig byggavfall.

Innehold/emballasje håndteres via en godkjent avfallsordning i overensstemmelse med lokale myndigheters eventuelle krav.

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.